



Formulados para la instalación de revestimientos cerámicos y porcelanatos sobre superficies rígidas.

#### Algunas referencias técnicas

- Aspecto: Polvo fino de color gris.
- Contenido: 25 Kg aprox.
- T° de Aplicación: Entre 5°C y 30°C.
- Tiempo Abierto: 30 minutos aprox.
- Tiempo de Trabajabilidad : 90 minutos aprox.
- Tiempo de fraguado: 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos y porcelanatos, sobre superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería, como también sobre pisos. Algunas de sus características son: buena adherencia, buen tiempo de corrección, fácil preparación, deslizamiento reducido.

#### DOSIFICACIÓN DE AGUA

Agregar 240 – 260 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolador mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

#### ESPESOR DE APLICACIÓN

Mínimo 5 mm.  
Máximo 15 mm.

#### Vencimiento

8 meses, desde su elaboración.

#### RENDIMIENTO

1,8 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>, por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.



MUROS  
RIGIDOS



PISOS



ESPESORES  
MAYORES A 15 MM



INTERIOR Y  
EXTERIOR